

34



11000 U.S. PRO
09/829684



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 100 18 429.4

Anmeldetag: 14. April 2000

Anmelder/Inhaber: Bayer AG, Leverkusen/DE

Bezeichnung: Kunststoffe die mit zinkoxidhaltigen, abriebfesten Multischichten stabilisiert sind

IPC: C 08 J, C 09 D, C 08 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 5. Februar 2001
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Joost

Kunststoffe die mit zinkoxidhaltigen, abriebfesten Multischichten stabilisiert sind

- 5 Die Erfindung betrifft Kunststoffe, die mit zinkoxidhaltigen, abriebfesten Multischichten stabilisiert sind.

10 Viele Kunststoffe müssen für den Einsatz im Außenbereich mit einem geeigneten UV-Absorber geschützt werden, um eine Degradation zu vermeiden. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass man dem Kunststoff im gesamten Volumen UV-Absorber zusetzt. Es ist auch möglich, den Kunststoff mit einer UV-Absorber-haltigen Beschichtung zu schützen, die z.B. mittels Coextrusion oder auch nasschemisch aufgebracht werden kann.

- 15 Üblicherweise können Kunststoffe durch Verwendung organischer UV-Absorber gut geschützt werden. Bei sehr lange dauernder Belastung durch UV-Strahlung (z.B. Sonnenlicht) werden organische UV-Absorber jedoch langsam selbst abgebaut und verlieren somit ihre Schutzwirkung. Durch Witterungseinflüsse (Feuchtigkeit, höhere Temperaturen) kann es darüber hinaus zum Verlust von UV-Absorber durch Migration und Auswaschen kommen.
- 20

- Anorganische UV-Absorber wie beispielsweise Zinkoxid weisen hingegen die genannten Nachteile organischer UV-Absorber nicht auf. Ist die Partikelgröße des eingesetzten Zinkoxids (nano-ZnO) darüber hinaus noch klein genug, so gelingt es
- 25 hochtransparente Schichten daraus herzustellen. Die Herstellung solcher Zinkoxidnanopartikel ist z.B. in der deutschen Patentanmeldung DE 19907704.5 beschrieben.

- Soll der Kunststoff neben dem Schutz vor UV-Strahlung auch noch gegen mechanische Beschädigung geschützt werden, so kann dies durch Aufbringen einer abriebfesten Beschichtung erreicht werden. Insbesondere beim Ersatz von Glas durch Kunststoffe wie Polycarbonat werden extreme Anforderungen an die Abriebfestigkeit
- 30

gestellt. Mittlerweile sind einige Beschichtungen beschrieben worden, die diese hohen Anforderungen erfüllen. Beispiele finden sich in den US-A 5 677 410, DE-A 196 03 241, WO 98/52992, EP-A 947 520, DE-A 45 38 361 und EP-A 0 263 428. Die Einarbeitung von Zinkoxid in diese Beschichtungen ist jedoch oftmals problematisch, da dies zu einem Verlust an Abriebfestigkeit führen kann. Daneben kann es durch unzureichende Verträglichkeit auch zur Aggregation oder Agglomeration der Zinkoxid-Nanopartikeln in der Beschichtung kommen, wodurch Trübungen auftreten. Enthalten die Beschichtungslösungen saure Katalysatoren (was bei vielen Sol-Gel-Lösungen der Fall ist) so wird Zinkoxid aufgelöst und trägt nicht mehr zum UV-Schutz bei.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher die Bereitstellung von Kunststoffen, die dauerhaft vor UV-Strahlung geschützt sind und eine abriebfeste Oberfläche aufweisen, wobei die obengenannten Nachteile bei der Herstellung geeigneter Beschichtungen vermieden werden.

Überraschend wurde nun gefunden, dass mit einem Mehrschichtaufbau, bestehend aus mindestens einer ZnO-haltigen Schicht und mindestens einer abriebfesten Schicht, Kunststoffe mit den genannten Eigenschaften bereitgestellt werden können.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher dauerhaft gegen UV-Strahlung geschützte Kunststoffe mit einer abriebfesten Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Kunststoffe ein Überzug aus einem Mehrschichtaufbau, bestehend aus mindestens einer zinkoxid-haltigen und mindestens einer abriebfesten Schicht, aufgebracht wird.

Als ZnO-Quellen können grundsätzlich ZnO-Nanopartikel mit Partikelgrößen <30 nm eingesetzt werden. Bevorzugt sind solche ZnO-Nanopartikel-Zubereitungen, die direkt, ohne dass es zu Flockungs- oder sonstigen Entmischungserscheinungen kommt, mit der Beschichtungslösung und/oder mindestens einer der Komponenten der Beschichtungslösung abmischbar sind. Besonders bevorzugt ist die Verwendung

von ZnO-Nanopartikeln, die in der Deutschen Patentanmeldung DE-A 19907704.5a beschrieben worden sind.

5 Abriebfeste Beschichtungen im Sinne der Erfindung sind solche, die nach Taber-Abraser-Verkratzung (bestimmt nach ASTM D 1044, 1 000 Cyclen, 500 g Belastung pro Rad, CS-10-F-Steine) Streulicht auf der Verkratzungsspur (bestimmt nach ASTM D 1003) von weniger als 20 %, bevorzugt kleiner 10 %, besonders bevorzugt kleiner 5 % zeigen. Im Vergleich dazu zeigt z.B. handelsübliches Makrolon® bereits nach 100 Cyclen im Taber-Abraser-Test Streulicht von mehr als 30 % auf der Verkratzungsspur.

10 Als Beispiele für abriebfeste Beschichtungen seien insbesondere thermisch- oder strahlenhärtende Sol-Gel-Materialien genannt. Solche Sol-Gel-Materialien basieren meist auf Kondensaten niedermolekularer Organoalkoxysilane und/oder Organosilane, die durch weitere Kondensation und/oder Polymerisation (im Falle ungesättigter oder epoxyfunktioneller Organosilylreste) auf dem Substrat zu hochabriebfesten Beschichtungen gehärtet werden können. Solche Sol-Gel-Materialien sind in der Literatur vielfach beschrieben, beispielsweise in der US-A 5 677 410, DE-A 196 03 241, WO 98/52992, EP-A 947 520, DE-A 45 38 361 und EP-A 0 263 428.

20 Zinkoxid-haltige Beschichtungen im Sinne der Erfindung sind solche, die neben einem geeigneten Bindemittel Zinkoxidpartikel mit einer Primärteilchengröße von 1 bis 30 nm enthalten, so dass im Bereich des sichtbaren Lichts keine nennenswerte Streuung oder Absorption beobachtet wird. Als Bindemittel für Zinkoxid bieten sich insbesondere solche an, die eine geringe oder keine Neigung zu photooxidativer Zersetzung aufweisen. Die Beschichtungen enthalten von 1 bis 50 Gew.-% Zinkoxid.

30 Der einfachste erfindungsgemäße Schichtaufbau auf dem Kunststoff besteht aus einer Zinkoxid-haltigen Schicht und einer abriebfesten Deckschicht. Es können aber auch weitere Schichten aufgebracht werden.

In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden Zinkoxid-haltige und abriebfeste Oberflächen dadurch erhalten, dass auf das Substrat zunächst eine Zinkoxid-haltige Schicht appliziert wird und leichtflüchtige Bestandteile wie Lösemittel gegebenenfalls verdampft werden. Mit oder ohne weitere Aushärtung wird dann die
5 abriebfeste Beschichtung aufgebracht und diese schließlich thermisch oder durch Bestrahlung ausgehärtet.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird vor dem Aufbringen der Zinkoxid-haltigen Schicht die Oberfläche des Substrates chemisch mit
10 einem Haftvermittler oder physikalisch (Plasma, Corona) behandelt, um eine verbesserte Haftung zu erzielen. Es ist allerdings auch möglich, den Haftvermittler selbst als Bindemittel für die Zinkoxid-Partikel zu verwenden, womit ein zusätzlicher Beschichtungsschritt vermieden werden kann.

Es ist darüber hinaus möglich, die abriebfeste Schicht des erfindungsgemäßen Mehrschichtaufbaus als reine oder überwiegend anorganische Schicht aus der Gasphase abzuscheiden. Diese kann dann beispielsweise aus SiO_2 , TiO_2 , Al_2O_3 oder Mischungen daraus bestehen. Dadurch kann die Abriebfestigkeit weiter erhöht und/oder die antireflektierende Wirkung verbessert werden.

20 Die Oberflächenmodifizierung von nanokristallinem Zinkoxid in wässriger Dispersion ist mit Organosilanen der verschiedensten Art möglich, wobei das Organosilan mindestens einen kondensationsvernetzenden Rest aufweisen muss. Beispiele für solche Reste sind Alkoxyreste, insbesondere Methoxy- oder Ethoxyreste, Silanole
25 oder Acetoxyreste. Der Organorest des Organosilans kann aliphatisch, aromatisch oder gegebenenfalls substituiert aliphatisch oder aromatisch sein. Als Beispiel für solche Organosilane sei z.B. Methyltriethoxysilan oder 3-Glycidylxypropyltrimethoxysilan genannt.

30 In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erfolgt die Oberflächenmodifizierung von nano-Zinkoxid in wässriger Dispersion durch Zugabe des Organosilans

(rein oder gelöst in einem geeigneten Lösemittel) und Rühren der Reaktionsmischung bei Temperaturen zwischen 15°C und 100°C. Um Agglomeration zu vermeiden kann es auch sinnvoll sein, die Reaktion in Gegenwart von Ultraschall durchzuführen.

5

Das Verhältnis von Organosilan und nano-Zinkoxid wird üblicherweise so gewählt, dass nach der Applikation auf einen transparenten Untergrund (Polycarbonat, Glas) und Trocknung/Aushärtung eine transparente Beschichtung erhalten wird.

10

Die Applikation der Zinkoxid-haltigen und abriebfesten Schicht kann nach allen gängigen Techniken erfolgen, wie z.B. Schleudern, Sprühen, Tauchen, Gießen, Rakeln oder Pinseln.

15

Als Substrate, die mit dem erfindungsgemäßen Mehrschichtaufbau versehen werden können, seien Kunststoffe, insbesondere Polycarbonat und Polycarbonat-Blends, genannt.

20

Die erfindungsgemäßen dauerhaft UV-beständig und abriebfest beschichteten, transparenten Kunststoffe können z.B. als Ersatz von Glas für die Verscheibung von Gebäuden oder Fahrzeugen (Autos, Busse, Lastkraftwagen, Bahnen) eingesetzt werden.

Beispiele

Die Herstellung einer Kratzfestbeschichtung erfolgte aus einer Sol-Gel-Lösung bestehend aus 6,8 % cyclo- $\{\text{SiOCH}_3[(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{OH}]\}_4$, 32,1 % Tetraethylorthosilicat, 9,6 % Aluminium-2-butylat, 5,1 % Acetessigester, 12,6 % Wasser, 32,8 % 1-Methoxy-2-propanol und 1 % Tinuvin® 384; die Herstellung ist in der EP-A 047 520 beschrieben. Cyclo- $\{\text{SiOCH}_3[(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{OH}]\}_4$, wurde wie in der US-A 5 880 305 beschrieben, hergestellt. Im weiteren wird Cyclo- $\{\text{SiOCH}_3[(\text{CH}_2)_2\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{OH}]\}_4$ als D4-Silanol bezeichnet.

10

Eine weitere Kratzfestbeschichtung wurde wie folgt hergestellt:

10 g TEOS wurden in 5,5 g 1-Methoxy-2-propanol gelöst und mit 1,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure unter Rühren vermischt und weitere 30 Minuten gerührt. Danach wurden weitere 1,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure zugesetzt und weitere 60 Minuten gerührt (Vorhydrolysat). 3,0 g Aluminium-sec.-butylat wurden in 1,0 g 1-Methoxy-2-propanol gelöst, mit 1,6 g Acetessigester unter Eiskühlung versetzt und dem Vorhydrolysat bei 5°C zugesetzt. Nach erfolgter Zugabe werden weitere 2,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure sowie 2,4 g D4-Silanol in 3,8 g 1-Methoxy-2-propanol gelöst hinzugegeben und weitere 60 Minuten gerührt.

20

Die Applikation der verschiedenen Schichten erfolgte mittels Schleudern, wobei jeweils immer die maximale Umdrehungszahl (in U/min) und die Haltezeit bei maximaler Drehzahl angegeben sind (in sec).

25

Die Abriebfestigkeit wurde mittels Taber-Abraser-Test (ASTM D 1044; 1000 Cycles, 500 g pro Rad, CS-10-F-Steine) und anschließender Bestimmung des Streulichts überprüft (ASTM D 1003). Die Beständigkeit des beschichteten Makrolon® 3103 wurde durch QUV-A- und QUV-B-Bewitterung nach ASTM G 154-97 (Cyclus 4) bzw. DIN 53 384 ermittelt. Als Maß für die Vergilbung des Polycarbonats wurde der Gelindex b^* nach DIN 6174 in Reflektion bestimmt. Die Zentrifugationsschritte

30

wurden in einer Laborzentrifuge der Fa. Heraeus (Variofuge RE) mit einem Rotor mit 20,4 cm Rotorradius durchgeführt.

Allgemein stellt sich ein möglicher Schichtaufbau wie folgt dar:

5

Kratzfestschicht
ZnO-haltige Schicht
Haftvermittler (Primer)
Polycarbonat

Dabei ist es möglich, dass bei einer ausreichenden Haftung der ZnO-haltigen Schicht auf Polycarbonat auf einen Haftvermittler (Primer) gegebenenfalls verzichtet werden kann. Ferner ist es auch möglich, den Haftvermittler als Bindemittel für die ZnO-Partikel zu verwenden, so dass sich folgender Schichtaufbau ergäbe:

10

Kratzfestschicht
Haftvermittler + ZnO
Polycarbonat

Beispiel 1

15

Herstellung von nicht-oberflächenmodifiziertem nano-Zinkoxid

20

590 g Zinkacetat-Dihydrat wurden bei Raumtemperatur in einem 6L-Kolben in 2 000 g MeOH p.a. verrührt. Das Zinkacetat löste sich nicht vollständig auf. Parallel dazu wurde eine KOH-Lösung aus 296,1 g KOH p.a. (86,6 %) in 1 000 g MeOH p.a. unter Kühlung angesetzt. Nun wurden 100 ml der KOH-Lösung zu der Zinkacetat-Lösung hinzugegeben. Dabei ging der bisher ungelöste Teil des Zinkacetats in Lösung. Dann wurde der Rest der KOH-Lösung in einem Schwung dazugegeben. Es entstand sofort eine voluminöse, weiße Fällung, die nach etwa 70 min Rührzeit transluzent wurde. Nun wurde das Sol über 25 min bis zum Sieden erhitzt, die Heiz-

quelle dann ausgeschaltet. Nach Stehen über Nacht hatte sich ein weißer Bodensatz gebildet. Nach Aufrühren wurde der Bodensatz abzentrifugiert (30 min., 5 000 U/min.). Es wurden 295,9 g eines gelartigen Rückstandes erhalten, dessen röntgendiffraktometrische Untersuchung als einzige kristalline Phase Zinkoxid zeigte. Der gelartige Rückstand wurde mit 439,3 g Methylenchlorid versetzt und solange geschüttelt, bis der Bodensatz vollständig in Dispersion gegangen war. Die entstandene Dispersion war transluzent und über mehrere Monate sedimentationsstabil.

Beispiel 2

10

Herstellung von nicht-oberflächenmodifiziertem nano-Zinkoxid, geeignet für die Oberflächenmodifizierung in wässriger Dispersion mit Organosilanen

15

590 g Zinkacetat-Dihydrat wurden in einem 6L-Kolben in 2 000 g MeOH p.a. suspendiert und auf 60°C erhitzt. Das Zinkacetat löste sich auf. Parallel dazu wurde eine KOH-Lösung aus 302 g KOH p.a. (84,7 %) in 1 000 g MeOH p.a. unter Kühlung angesetzt. Nun wurde die KOH-Lösung zu der 60°C warmen Zinkacetat-Lösung in einem Schwung hinzugegeben. Es entstand sofort eine voluminöse, weiße Fällung, die nach etwa 5 min transluzent wurde. Es wurde bei 60°C weitere 80 min gerührt, der Ansatz war am Ende der Rührzeit milchig-weiß. Nach Entfernen der Heizquelle wurde weitere 210 min gerührt. Nach Stehen über Nacht wurden 3 243 g abgesaugt und durch 1 000 g MeOH p.a. ersetzt. Das Sol wurde nun 20 min gerührt. Nach 45 min Absetzzeit wurden weitere 768 g vom Überstand abgesaugt und durch 500 g MeOH p.A. ersetzt. Das Sol wurde wiederum für 30 min gerührt und nach 40 min Absetzzeit wurden nochmals 745 g vom Überstand abgesaugt und durch 500 g MeOH p.A. ersetzt. Nun wurde das Sol ein letztes mal für 30 min gerührt, anschließend wurde es zentrifugiert (30 min, 5 000 U/min) und abdekantiert. Es wurden 253,15 g eines gelartigen Rückstandes erhalten, dessen röntgendiffraktometrische Untersuchung als einzige kristalline Phase Zinkoxid zeigte.

30

Beispiel 3:

Zweischichtaufbau mit nicht-oberflächenmodifiziertem *nano*-Zinkoxid aus Beispiel 1

5 Zunächst wurden 29,5 g Aluminium-sec.-butylat in 5,9 g 1-Methoxy-2-propanol
gelöst und mit 15,6 g Acetessigester bei Raumtemperatur komplexiert. Diese Lösung
wurde dann auf 40 bis 80°C erwärmt und schließlich 17,3 g D4-Silanol gelöst in 31,8
g 1-Methoxy-2-propanol unter ständigem Rühren zugegeben (Aluminium/D4-Sila-
10 nol-Precursor). Parallel dazu wurden 58,0 g Tetraethoxysilan (TEOS) in 50,3 g n-
Butanol gelöst und mit 5,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure versetzt und eine Stunde bei
Raumtemperatur gerührt (Vorhydrolysat). Im Anschluß daran wurde das Vorhydro-
lysat mit dem auf Raumtemperatur abgekühlten Aluminium/D4-Silanol-Precursor
unter Rühren vermischt und die Lösung eine weitere Stunde gerührt. Danach wurden
15 94,8 g der nach Beispiel 1 hergestellten nano-Zinkoxid-Dispersion (25 Gew.-%
ZnO), 5,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure oder 5,0 g demineralisiertes H₂O und 58,9 g
D4-Silanol als 35%ige Lösung in 1-Methoxy-2-propanol zugegeben und das Reak-
tionsgemisch eine weitere Stunde bei Raumtemperatur gerührt.

20 Zur Verbesserung der Haftung wurden dann 5 Makrolon[®]-Platten mittels Schleudern
(1000 U/min, 20 sec) mit Hydroxymethyltriethoxysilan (50 Gew.-% in Ethanol)
beschichtet und eine Stunde bei 130°C thermisch behandelt. Danach wurde die
Beschichtungslösung mittels Sprühen auf die so vorbehandelten Makrolon[®]-Platten
appliziert; nach der Aushärtung (1 Stunde 130°C) wurden die Makrolon[®]-Platten
dann der QUV-A-Bewitterung unterzogen.

25

Die Ergebnisse der QUV-A-Bewitterung sind in Tabelle 1 zusammengefaßt und in
der Figur 1 grafisch dargestellt.

Tabelle 1:

Proben-Nr.	0 h	250 h	500 h	750 h	1000 h
HFC 528-1	2,9	X	X	X	X
HFC 528-2	2,8	1,8	X	X	X
HFC 528-3	3,2	X	2,1	X	X
HFC 528-4	2,5	X	X	1,9	X
HFC 528-5	2,9	X	X	X	2,7

Beispiel 4:

Oberflächenmodifizierung von *nano*-Zinkoxid aus Beispiel 2 in wäßriger Dispersion mit 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan

10 g des nach Beispiel 2 hergestellten *nano*-Zinkoxid-Gels (bestehend aus ca. 55 Gew.-% ZnO und ca. 40 Gew.-% MeOH, dest. Wasser, anorg. Salze) wurden mit 90 g dest. Wasser vermischt und solange kräftig gerührt bis eine transluzente Dispersion erhalten wurde. Zu dieser wurden dann bei 70°C im Ultraschallbad 10 g 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan gegeben; danach wurde die Reaktionsmischung weitere 30 min unter Ultraschallbehandlung auf 70°C erwärmt (das Reaktionsgefäß war nicht verschlossen, um das entstehende Methanol entweichen zu lassen). Nach dem Abkühlen wurde eine farblos-milchige Dispersion/Emulsion erhalten.

Beispiel 5:

20 Zweischichtaufbau mit oberflächenmodifiziertem *nano*-Zinkoxid (Bestimmung der Abriebfestigkeit mittels Taber-Abraser-Test)

Zur Verbesserung der Haftung wurden 2 Makrolon®-Platten (10x10 cm) zunächst mit 3-Aminopropyltrimethoxysilan, („AMMO“, 2000 U/min, 20 sec) bzw. Hydroxymethyltriethoxysilan („HMTS“, 50 Gew.-% in Ethanol, 1000 U/min, 20 sec)

beschichtet und 30 min bei 130°C thermisch behandelt. Danach wurde die nach Beispiel 4 hergestellte *nano*-Zinkoxid-Dispersion mit einem Filmziehrahmen aufgebracht (Spalthöhe 30 µm) und diese 30 min bei 130°C gehärtet. Schließlich wurde noch die Kratzfestbeschichtung appliziert (500 U/min, 20 sec), die eine Stunde bei 80°C und dann eine Stunde bei 130°C gehärtet wurde. Nach Taber-Abraser-Verkratzung wurde eine Streulichtzunahme von 4,0 (AMMO) bzw. 3,5 (HMTS) Prozentpunkten gefunden.

Im Vergleich dazu zeigt handelsübliches, kratzfest beschichtetes Lexan® (z.B. Margard® MR 10) eine Streulichtzunahme von ca. 12 Prozentpunkten.

Beispiel 6:

Zweischichtaufbau mit oberflächenmodifiziertem *nano*-Zinkoxid (Bestimmung der UV-Beständigkeit mittels QUV-B-Bewitterung)

Zur Verbesserung der Haftung wurde eine Makrolon®-Platte (7,5x15 cm) zunächst mit Hydroxymethyltriethoxysilan (50 Gew.-% in Ethanol) beschichtet (1000 U/min, 20 sec) und danach eine Stunde bei 130°C thermisch behandelt. Danach wurde die gemäß Beispiel 4 hergestellte *nano*-Zinkoxid-Dispersion aufgeschleudert (400 U/min, 20 sec) und nach einer Stunde Aushärtung bei 130°C wurde schließlich noch der Kratzfestlack appliziert und dieser 1 h bei 80°C und eine Stunde 130°C ausgehärtet. Danach wurde die UV- und Witterungsbeständigkeit mittels QUV-B-Bewitterung überprüft. Bestimmt wurde der Gelbindex b* als Maß für die Vergilbung des Polycarbonates.

Im Vergleich dazu zeigt unbeschichtetes Makrolon® 3103 nach 500 h einen Gelbwert b* von 18,5.

Die Ergebnisse der QUV-B-Bewitterung sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2:

Probe	0 h	250 h	500 h
Makrolon® 3103 mit nano-ZnO	1,3	1,4	2,5
Makrolon® 3103		11,2	18,5

Beispiel 7

5

Dreischichtaufbau mit nicht-oberflächenmodifiziertem nano-Zinkoxid aus Beispiel 1 (Bestimmung der Kratzfestigkeit mittels Taber-Abraser-Test)

10

Zunächst wurden 29,5 g Aluminium-sec.-butylat in 5,9 g 1-Methoxy-2-propanol gelöst und mit 15,5 g Acetessigester versetzt und auf 60°C erwärmt. Zu dieser Lösung wurden 17,3 g D4-Silanol in 31,8 g 1-Methoxy-2-propanol unter Rühren zugetropft. Nach erfolgter Zugabe wird eine weitere Stunde bei 60°C gerührt (Aluminium/Organosilan-Precursor).

15

Parallel dazu wurden 58,0 g TEOS wurden in 50,3 g 1-Butanol gelöst und mit 5,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure unter Rühren vermischt und weitere 60 Minuten gerührt (Vorhydrolysat). Danach wurden der Aluminium/Organosilan-Precursor und das Vorhydrolysat vereinigt und weitere 60 Minuten gerührt. Schließlich wurden 94,8 g ZnO-Sol (31 Gew.-% in Methylenchlorid aus Beispiel 1) und 5,0 g demineralisiertes Wasser zugegeben bevor weitere 20,7 g D4-Silanol in 38,1 g 1-Methoxy-2-propanol zugesetzt wurden. Die erhaltene Lösung wurde anschließend weitere 60 Minuten gerührt, bevor die Applikation erfolgte.

20

25

Zur Verbesserung der Haftung der erhaltenen Zinkoxid-Beschichtungslösung auf Polycarbonat wurden 5 Makrolon®-Platten (100 mm x 100 mm) mittels Schleudern (1000 U/min, 20 sec.) mit Hydroxymethyltriethoxysilan (50 Gew.-% in Ethanol) beschichtet und eine Stunde bei 130°C thermisch behandelt.

Als Haftvermittler können aber auch andere Verbindungen wie z.B. Acrylate, Acrylalkoxysilane, Methacrylate, Methacrylalkoxysilane, Aminosilane oder aber auch Polyurethane verwendet werden.

5

Nach Aufbringung des Haftvermittlers (Primer) wurde die Zinkoxid-Beschichtungslösung mittels Schleudern (5000 U/min; 20 sec.) auf die Makrolon®-Platten aufgetragen; diese wurde anschließend 30 Minuten bei 130°C thermisch gehärtet.

10

Anschließend wurde durch Schleudern (800 U/min; 20 sec.) eine Kratzfestbeschichtungslösung aufgetragen, die 60 min. bei 130°C ausgehärtet und wie folgt hergestellt wurde:

15

10 g TEOS wurden in 5,5 g 1-Methoxy-2-propanol gelöst und mit 1,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure unter Rühren vermischt und weitere 30 Minuten gerührt. Danach wurden weitere 1,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure zugesetzt und weitere 60 min. gerührt (Vorhydrolysat). 3,0 g Aluminium-sec.-butylat wurden in 1,0 g 1-Methoxy-2-propanol gelöst, mit 1,6 g Acetessigester unter Eiskühlung versetzt und dem Vorhydrolysat bei 5°C zugesetzt. Nach erfolgter Zugabe werden weitere 2,0 g 0,1 N p-Toluolsulfonsäure sowie 2,4 g D4-Silanol in 3,8 g 1-Methoxy-2-propanol gelöst hinzugegeben und weitere 60 min. gerührt bevor die Applikation erfolgte.

20

Nach Taber-Abraser-Verkratzung wurde eine Streulichtzunahme von 4,6 Prozentpunkten gefunden.

25

Patentansprüche

1. Dauerhaft gegen UV-Strahlung geschützte Kunststoffe mit einer abriebfesten Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Kunststoffe ein Überzug aus einem Mehrschichtaufbau, bestehend aus mindestens einer zinkoxid-haltigen und mindestens einer abriebfesten Schicht, aufgebracht wird.
2. Oberflächengeschützter Kunststoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die abriebfeste Beschichtung aus Sol-Gel-Materialien besteht.
3. Oberflächengeschützte Kunststoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zinkoxidpartikel eine Primärteilchengröße von 1 bis 30 nm aufweisen.
4. Oberflächengeschützte Kunststoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Zinkoxid mit 3-Glycidylxypropyltrimethoxysilan oberflächenmodifiziert ist.
5. Oberflächengeschützter Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, dass Polycarbonate oder Polycarbonat-Blends als Kunststoffe eingesetzt werden.

Kunststoffe die mit zinkoxidhaltigen, abriebfesten Multischichten stabilisiert sind

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Erfindung betrifft Kunststoffe, die mit zinkoxidhaltigen, abriebfesten Multischichten stabilisiert sind.

Figur 1:

